

Plastisch einzelverpackte Masse Nr. 24

Chemische Analyse:

SiO ₂	65,8 %
Al ₂ O ₃	23,1 %
TiO ₂	1,3 %
Fe ₂ O ₃	0,9 %
CaO	2,8 %
MgO	1,3 %
K ₂ O	4,0 %
Na ₂ O	0,8 %

Keramische Daten:

Trockenschwindung in %:

7

Brenntemperatur:

1070 °C

1140 °C

Brennfarbe:

weiß

hell

Brennschwindung in %:

4

6

Wasseraufnahme in %:

6

1

**Wärmeausdehnungskoeffizient:
(WAK)**

20 °C - 400 °C

75

20 °C - 500 °C

78

20 °C - 600 °C

89

WAK * 10⁻⁷/K